



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)  
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971  
e-mail [pabogomma@pabogomma.it](mailto:pabogomma@pabogomma.it) Web [www.pabogomma.it](http://www.pabogomma.it)  
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

## LASTRE IN GOMMA

### SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

NOME

1506

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Lastra para standard

POLIMERO:

NR

APPLICAZIONE

Para

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO DI PROVA	VAL	TOLLERANZA
DUREZZA (H):	Sh.A3	ASTM D 2240	40	± 5
CARICO DI ROTTURA (CR)	MPa	ASTM D 412C	20	min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)	%	ASTM D 412C	550	min.
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	N/mm (.)	ASTM D 624B	40	min.
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm <sup>3</sup>	DIN 53516		
PESO SPECIFICO	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479	0,97	± 0,03

INVECCHIAMENTO	$\Delta H$	Sh.A3		3
In: Aria	$\Delta CR$	%	ASTM D 573	- 40
Per: 72 h	$\Delta AR$	%		- 40
A: 70 °C	$\Delta V$	%		
INVECCHIAMENTO	$\Delta H$	Sh.A3		-3
In: Acqua	$\Delta CR$	%	ASTM D 471	
Per: 72 h	$\Delta AR$	%		
A: 50 °C	$\Delta V$	%		+ 3

TEMPERATURE DI ESERCIZIO					
In Aria	°C	ASTM D 573	min:	- 35	max: + 70
In Olio	°C	ASTM D 471	min:		max:
In Acqua	°C	ASTM D 471	min:		max: +70

### CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticit�	Compressione	Abrasione	Fiamma	Carburanti	Ozono
ECCELLENTE	ECCELLENTE	BUONO	SCARSO	NON IDONEO	SCARSO

Questa scheda tecnica   stata redatta con la massima cura ed   il risultato di molte prove normate effettuate presso il nostro laboratorio. Non garantiamo che gli stessi tests effettuati in altri laboratori alle medesime condizioni diano gli stessi risultati.