




PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

TONDO GOMMA ESPANSA NEOPRENE



Tondo in Neoprene Espanso densità 350/205 kg/m³

Tondo in Gomma Espansa a cellule chiuse a base di elastomero sintetico

Caratteristiche: Per applicazioni esterne, Esposte ai raggi UV

Resistenza ai carburanti B ASTM: Variazione di massa dopo 7 giorni a 23 °C = < 150 %

Resistenza al fuoco: FMVSS 302 Conforme

Resistenza all'ozono: 200 pphm / 30°C / 48 h , Nessuna screpolatura

Elastomero: Gomma Espansa CR Neoprene con densità da 350 a 205 kg/m³

Compression Set (50 % a 22h a 23 °C): < 25%

Temperatura di Utilizzo: -40 + 115 °C in continuo, +130 °C intermittente

Colore: Nero

Elenco Formati standard, non esitate a contattarci per dimensioni diverse.

Ø E (mm)
2
3
3.5
4
5
6
8
10
12
15
20
25