

FILM DI PROTEZIONE IN POLIURETANO 25 MY / POLYURETHANE PROTECTION FILM 25 MY

Polyur. Protection Film	Test Method	Values of Film
Densità/Density	DIN 53479	1,19 g/cm ³
Durezza /Hardness	DIN 53505	91 SHORE A
Perdita alla abrasione / Abrasion Loss	DIN 53516	40 mm ³
Temperatura d'infrangimento/ Temperature Fragility	DIN 53545	-70°C +150°C
Carico di rottura a trazione/ Elongation Resistance	ASTM D-882	MD 56 N/mm ² TD 65 N/mm ²
Massimo sforzo longitudinale Max. longitudinale Effort	DIN 53455	62 MPa
Massimo sforzo trasversale Max. Cross Effort	DIN 53455	58 MPa