

COPIA

SCHEDA TECNICA/CERTIFICATO DI QUALITÀ

ModNIR25E.doc		Tipo: NIR 25/E	Colore:								
Condizioni delle prove: U.R. %:			Temperatura ambiente °C:								
N° lotto di produzione:		Data di produzione:		N° blocco:							
Caratteristiche Fisiche / Meccaniche <i>Physical / mechanical properties Caractéristique physico/mechaniques Merkmale</i>		Nome Test method Normes Normen <i>(Metodi ORSA foam derivati dalle norme indicate)</i>	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit	Valori Values Valeur Sollwert			Tolleranze Tolerance Tolérance Toleranz	Risultati Results Résultat Ergebnis			
1	Densità * <i>Density Densité nette - Netto Rohdichte</i>	UNI EN ISO 845	kg/m ³	25.0 (23.7 - 26.3)			± 5%	Alto			
							Centro				
							Fondo				
2	Sforzo in compressione, CV ₄₀ * <i>Compression load deflection 40% Dureté a l'ecrasement - Stauchhaerte 40%</i>	UNI EN ISO 3386 - 1	kPa	4.7 (4.0 - 5.4)			± 15%	Alto			
							Centro				
							Fondo				
3	Determinazione della durezza <i>Indentation hardness Dureté par indentation Eindruckherte</i>	UNI EN ISO 2439 Metodo B	N	25%	40%	65%	± 15%	25%	40%	65%	
				140 (119 - 181)	180 (157 - 203)	360 (306 - 414)					
4	Fatica dinamica <i>Dynamic Fatigue Fatigue Dynamique Dauerschwingversuch</i>	UNI 11410	Perdita spessore %	-			MAX.				
			Perdita portanza %	-			MAX.				
5	Resistenza a trazione <i>Tensile strength Resistance à la rupture Zugfestigkeit</i>	UNI EN ISO 1798	kPa	110			MIN.				
	Allungamento a rottura <i>Elongation at break Allongement à la rupture Bruchdehnung</i>		%	130			MIN.				
6	Deformazione residua dopo compressione <i>Compression set Compression remanente Druckverformungsrest</i>	UNI EN ISO 1856 Metodo A	%	50%, 22 h, 70°C			MAX.				
				5.0							
7	Resilienza elastica * <i>Ball rebound Elasticité Rueckprallelastizität</i>	UNI EN ISO 8307	%	40			MIN.				
8	Porosità * <i>Cells Cellules Zellenzahl</i>	ESAME VISIVO	n° celle/ cm	16 (14 - 18)			± 2				
9	Traspirabilità <i>Transpirability Transpirabilité Luftdurchlässigkeit</i>										
Data	Esito					Allegati	Compilatore			Resp. Cont. Ilo Qualità	
	Sceita	1	2	3	4	P					
	Conformità										
Redazione: Resp. Laboratorio			Verifica: RSGQ			Approvazione: Resp. Ricerca e Sviluppo					

NOTE: * Caratteristiche controllate su tutti i lotti di produzione.

PABOGOMMA

di PAGNACCO MARINO s.a.s.

Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422.608713 - Fax 0422.618971

Cod.Fisc. e Partita IVA 00178000261

NIR25E.doc - Rev. 06 - 31/07/2011 - Il presente modulo annulla e sostituisce le versioni precedenti, esso ha valore di garanzia solo se compilato e firmato.