



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

Geraniocell

DATI TECNICI

Art.	GE 15 GE 13	GE 20	GE 25	GE 30
Base	Gomma naturale (NR)	Gomma naturale (NR)	Gomma naturale (NR)	Gomma naturale (NR)
Struttura cellulare	Cellule aperte	Cellule aperte	Cellule aperte	Cellule aperte
Colore	Arancio Giallo (su richiesta) Verde II Azzurro II Rosso II	Arancio Giallo (su richiesta) Verde II Azzurro II Rosso II	Arancio Giallo (su richiesta) Verde II Azzurro II Rosso II	Arancio Giallo (su richiesta) Verde II Azzurro II Rosso II
Densità	Kg/m ³ 150 GE 13 (Kg/m ³ 130)	Kg/m ³ 200	Kg/m ³ 250	Kg/m ³ 300
Assorbimento acqua %	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Resistenza alla compressione set 50% 22h al	23°C 0% rilascio dopo 30 min	23°C 0% rilascio dopo 30 min	23°C 0% rilascio dopo 30 min	23°C 0% rilascio dopo 30 min
Resistenza alla rottura	1050 K	1200 K	1600 K	2000 K
Allungamento alla rottura	350 %	350 %	250 %	200 %
Resistenza aria + U.V. ozono olii fiamma	scarso scarso scarso scarso	scarso scarso scarso scarso	scarso scarso scarso scarso	scarso scarso scarso scarso
Campo temperatura - continua - intermettenza	-40° + 80°C -40° + 80°C	-40° + 80°C -40° + 80°C	-40° + 80°C -40° + 80°C	-40° + 80°C -40° + 80°C