



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

**SCHEDA TECNICA
PIVILENE**

DENSITA'	ISO 845	120 KG/m ³	
DUREZZA IN SHORE 00		15/50	
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE SOTTO COMPRESSIONE	DIN 53576/B	SCHIACCIAMENTO 25%	69,7 N
		SCHIACCIAMENTO 40%	109,7 N
		SCHIACCIAMENTO 65%	301,0 N
DEFORMAZIONE RESIDUA DOPO COMPRESSIONE TEMPERATURA AMBIENTE SCHIACCIAMENTO 50% 72 ORE	DIN 53572	1/2 h dopo il rilascio	7,9 %
		4 h dopo il rilascio	3,1 %
		24 h dopo il rilascio	1,1 %
STABILITA' DIMENSIONALE DOPO TRATTAMENTO TERMICO		4 h a 60°C ritiro long.	1,0 %
		4 h a 60°C ritiro trasv.	0,1%
		4 h a -30°C ritiro long.	0,6 %
		4 h a -30°C ritiro trasv.	0,6 %
TEMPERATURA DI IMPIEGO		-20°C+80°C	
PERMEAB. VAPORE D'ACQUA gr/m ² 24 h		340 (min 150 + max 580)	

I valori sopracitati devono essere considerati non come valori assoluti ma come delle indicazioni destinate a guidare la scelta della qualità in vista di una determinata utilizzazione.