



APPLICAZIONE

Mandata acqua calda mista a vapore. Particolarmente indicato per lance di lavaggio idropultrici a bassa pressione

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **EPDM**

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C + 120°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
10	3/8	20	23/32	0,29	10	150	30	450	40
12	15/32	22	7/8	0,33	10	150	30	450	40
13	1/2	23	1 7/32	0,35	10	150	30	450	40
15	19/32	25	1	0,39	10	150	30	450	40
16	5/8	26	1 1/32	0,42	10	150	30	450	40/61
18	23/32	28	1 3/32	0,45	10	150	30	450	40/61
20	25/32	30	1 3/16	0,49	10	150	30	450	40/61
25	1	35	1 3/8	0,59	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	42	1 21/32	0,85	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	44	1 23/32	0,90	10	150	30	450	40/61
35	1 3/8	47	1 27/32	0,97	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	51	2	1,22	10	150	30	450	40/61
40	1 9/16	54	2 1/8	1,33	10	150	30	450	40/61
45	1 25/32	61	2 13/32	1,67	10	150	30	450	40/61
51	2	67	2 41/64	1,85	10	150	30	450	40/61
60	2 3/8	75	2 61/64	3,07	10	150	30	450	40/61