



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

SCHEDA TECNICA

Polietilene espanso NTCC

Polietilene espanso a cellule chiuse. Reticolato estruso. Eccellenti proprietà fisiche nel campo statico e dinamico. Morbidezza regolabile, elasticità, deformabilità termica, assorbimento degli urti. Isolamento termico, minimo assorbimento d'acqua, bassa permeabilità al vapore acqueo, resistenza agli agenti atmosferici, non inquinante, comportamento chimico inerte.

BASE	polietilene espanso
RETICOLATO.....	fisico
STRUTTURA CELLULARE.....	chiusa
COLORE.....	grigio
DENSITA'.....	30 +/- 3 kg/mc
ASSORBIMENTO ACQUA (7gg.).....	< 1%
CAMPO DI TEMPERATURA COSTANTE.....	- 40 °C + 80 °C
ALLUNGAMENTO A ROTTURA.....	> 130%
RESISTENZA A ROTTURA LONGITUDINALE.....	4 kg/cmq (400 kPa)
CONDUTTIVITA' TERMICA (T 10 °C).....	0,034 W/Mk
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE.....	al 25% - 0,40 kg/cmq (40 kPa)