

PABOGOMMA s.a.s.

Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 FONTANE DI VILLORBA (TV)

Tel. 0422 608 713 - Fax 0422 618 971

C.F. P.IVA Reg Imprese Treviso 00178000261

e- mail pabogomma@pabogomma.it

web www.pabogomma.it

GOMMA ESPANSA "NEO"

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

05/06/2014

CARATTERISTICHE	u.m.	valore	norme
polimero di base	CR		
struttura cellulare	gomma espansa a cellule chiuse		
colore	nero		
tolleranze		+/- 5%	
densità	kg/mc	140 +/- 20	ISO 845-88
durezza	shore	50 +/- 5	
compressione deformazione			
compressione 50%	kPa	110	ASTM D1056-00
deformazione permanente 50% in 22 h			
a 40° C	%	=<25	ASTM D1056-00
assorbimento acqua	%	=<5	ASTM D1056-00
compressione set			
ritiro lineare dopo 22 h a 70° C	%	< 5	
allungamento	%	>=200	ISO 1798-97
resistenze			
resistenza all'aria e U.V.	buona		
resistenza all' ozono	buona		
resistenza agli olii	discreta		
resistenza agli acidi	discreta		
resistenza al fuoco			
conforme alla normativa			UL 94 HF 1 M2/F3
temperatura di utilizzo			
continua	°C	-30 / + 100	
intermittente	°C	max + 110	
protezione dell'ambiente		senza CFC e HCFC	
riciclaggio		può essere riciclato	

I valori qui sopra riportati devono essere considerati non come dei valori assoluti ma come delle indicazioni destinate a guidare la scelta della qualità in vista di una determinata utilizzazione. Essi non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell' impiego del prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso.