



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261



PVC FLESSIBILE

FLEXIBLE PVC STRIPS

STRISCE LUNGHEZZA – STRIPS LENGTH: 50 MT

MISURE ROTOLI – STRIPS DIMENSIONS: mm.2 x 200 / 3 x 300 / 4 x 400 / 5 x 500

COLORE – COLOUR: CRISTALLO, ALTRI COLORI SU RICHIESTA – CRYSTAL, OTHER COLOURS ON REQUEST

PROPRIETÀ - PROPERTY		NORME	UNITÀ	NORMALE	POLARE
		RULE	UNIT	NORMAL	POLAR
Peso specifico	<i>Specific Gravity</i>	DIN 53 479 ASTM D792	g/cm ³	1.22	1.22
Durezza shore A	<i>Shore "A" Hardness</i>	DIN 53 505		75	63
Allungamento alla rottura	<i>Elongation at breakage</i>	DIN 53 455 ASTM D638 NFT 51 034	%	340	390
Contrazione alla rottura	<i>Tensile Strength</i>	DIN 53 455 ASTM D638 NFT 51 034	daN/mm ²	1.6	1.15
Allungamento dopo rottura	<i>Elongation after breakage</i>	NFT 51 034	%	68	76
Assorbimento dell'acqua	<i>Water Absorption Max</i>	DIN 53 495	%	-0.2	0.2
Trasparenza globale	<i>Global transparent</i>	ASTM D 1003	%	>80	>75
Resistenza allo strappo	<i>Tear Strength</i>	DIN 53 363 DIN 53 515	daN/cm ²	>50	>28
Punto Vicat	<i>Point Vicat</i>	NFT 51 021	°C	50	48
Resistenza alla temperatura	<i>Low temperature flexibility</i>	sistemi in uso	°C	+50/-15	+30/-25
Temperatura rottura al freddo	<i>Cold Bend Britte Temperature</i>	DIN 53 372	°C	-35	-40
Protezione acustica	<i>Sound protection</i>	DIN 52 210	dB	>35	>35



PABOGOMMA S.A.S. Via F.lli Rosselli n° 19/8 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 608 713 Fax 0422 618 971
e-mail pabogomma@pabogomma.it Web www.pabogomma.it
C.F. P. IVA e Registro Imprese Treviso 00178000261

9 - PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE

- Aspetto :

Stato fisico : solido, semirigido.

Forma : strisce o manti di larghezze, spessori e lunghezze variabili.

Colore : incolore trasparente, colorato trasparente, colorato opaco.

Odore : caratteristica, che scompare nel tempo.

- pH :

Non applicabile.

- Temperatura di fusione :

Da 140 a 170°C.

- Temperatura di decomposizione :

La decomposizione dipende dalla temperatura e dal tempo d'esposizione : $T_{dec.} > 120^{\circ}C$
esposizione di lunga durata (circa 3 ore) ; $T_{dec.} > 250^{\circ}C$ esposizione breve.

Evitare il ristagno ad alta temperatura.

- Punto lampo :

Non applicabile.

- Temperatura d'auto infiammabilità :

Circa 380°C.

- Rischio d'esplosività :

Nulla.

- Pressione del vapore :

Non disponibile.

- Densità del vapore :

Non disponibile.

- Massa volumetrica :

1,2 a 1,5 kg/dm³ a 20°C.

- Solubilità :

Idro solubilità : non solubile.

Lipo solubilità (solvente, olio) : più o meno solubile nei solventi come i chetoni, gli esteri, il benzene, il cicloesano, il tricloroetilene, il tetraidrofuran.

- Potere calorifico :

Circa 17 Mega Joules per kg.