

LASTRA VITON FKM



SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.98 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	75 Shore A
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	70 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %
COMPRESSIONE: (22 ore a 70°)	ASTM D395-B	40%
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	18 Kg/cm
INVECCHIAMENTO CON ARIA (72 ORE A 150°C)		
DUREZZA:	ASTM D573	-10 Sh A
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D573	-20%
ALLUNGAMENTO:	ASTM D573	-45%
INVECCHIAMENTO IN OLIO (72 ORE A 70°C)		
VARIAZIONE DI VOLUME IRM 901	ASTM D471	+2%
VARIAZIONE DI VOLUME IRM 903	ASTM D471	+10%

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.2	10
1.5	pronta	1.2	10
2	pronta	1.2	10
Da 3 a 5	pronta	1.2	10
da 6 a 8	---	1.2	10
10	pronta	1.2	5
20	pronta	1.2	5



IMPIEGO

Particolarmente indicata per l'industria petrolifera, chimica e farmaceutica. Ottima resistenza agli idrocarburi, ai solventi ed a moltissimi prodotti chimici ad alta concentrazione. Ottima anche la resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, all'invecchiamento ed alle alte escursioni termiche. Eccellente resistenza all'acqua ed al vapore.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia



TEMPERATURA

-20°C / +250°C